


Gurtbandzertifikat Sigma Slacklines 25mm breite

Seriengrafik:



Ergebnisse:

Nr	Fmax N	ϵ -F max %	Dehn.b. 10000 N %	Dicke a mm	Breite b mm	Metergewicht g	Schuß/10cm
max	40000		7,00				
min	30000		0,00				
1	33058	15,54	5,02	2,48	25,10	57,10	57
2	32955	15,39	5,07	2,48	25,10	57,10	57
3	33405	16,08	5,01	2,48	25,10	57,10	57

Statistik:

Serie n = 3	Fmax N	ϵ -F max %	Dehn.b. 10000 N %	Dicke a mm	Breite b mm	Metergewicht g	Schuß/10cm
\bar{x}	33139	15,67	5,04	2,48	25,10	57,10	57
s	236	0,36	0,03	0,000	0,00	0,00	0
v	0,71	2,33	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00